

## FIJA+PLUS TURBO

### Hibrid polimer tömít ragasztó

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

Egy oldalú, nedvességre köt , többfunkciós. thixotróp alapú, tartósan rugalmas tömít ragasztó. Szilán végz és STP polimer alapú termék. Magas nyers szilárdságú és rendkívül gyors kötési idej ragasztó. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas.

Kifejezetten alkalmas épít iparba, hajó-és járm iparba, valamint légtechnikai felhasználásokhoz.

Ajánlott továbbá el regyártott elemek, vas anyagok, lefolyók és horgonyzott elemek, színesfémek, napelemek, lakókocsi és kamionok felépítményeihez, légkondicionálás és h téstechnikai elemek tömítéséhez.

Jó tapadást biztosít téglához, f részáruhoz, betonhoz, természetes és m k hőz, alumíniumhoz, cink, vas és egyéb fémekhez és a legtöbb h re lágyuló anyaghoz (poliészterén, PVC, ABS, poliamid, er sített üvegszál, poliészter...)

PE,PP,PTFE, szilikon, bitumenhez és aszfalt kivonatokhoz nem ajánlott.

#### M SZAKI JELLEMZ K

Jellemz k	Értékek
Típus	szilán végz és polimer
Állag	thixotróp paszta
Kötési	páratartalomra köt
Szín	fehér, szürke, barna, fekete (más színekben is elérhet kérésre)
Fajsúly	1.50 g/ml
B rösödési id 23°C, 50% pára	8 perc
Kötési ráta 23°C, 50% pára	2,0mm/1óra
Tárolási id	18hónapgyártástól számítva
Anyagterület	0 mm
Felhasználási h mérséklet	+5°C és +40°C
H állóság	-40°C +90°C
Szilárd anyag tartalom	98% ( 2 óra 120°C)
Tisztítás	oldószer
Szakítószilárdság	DIN 53504 4,0N/mm <sup>2</sup>
Szakadási nyúlás	DIN 53504 250%

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*

## FIJA+PLUS TURBO

### Hibrid polimer tömít ragasztó

Modulus 100%	DIN53504 2,3N/mm <sup>2</sup>
ShoreA keménység	DIN53504 65 SHORE A

- Rendkívüli gyors tapadás
- Gyors köt er
- Könnyed felhasználás és anyagkezelés
- Tartós rugalmasság
- Állandó anyagtartás
- Függleges és vízszintes használatra egyaránt alkalmas
- UV, h - és öregedésálló
- Nincs elsárgulás
- Oldószer és szaganyag mentes
- Kültéri és beltéri felhasználásra
- Porózus és nem porózus felületekre
- Vizes és nedves felületeken is használható
- Festhet
- Rugalmas fedés

#### SZABVÁNY ÉS TANÚSÍTVÁNY



EN 15651-1 F EXT INT

025-DoP-2014

[www.quiadsa.com](http://www.quiadsa.com)

F: FACADES/EXT: Exterior/INT: interior



#### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

A ragasztani kívánt felületeknek, tisztának, zsírtól mentesnek kell lenniük

#### FELHASZNÁLÁS TÖMÍT KÉNT:

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)

## FIJA+PLUS TURBO

### Hibrid polimer tömít ragasztó

Használja kézi vagy pneumatikus kinyomópisztollyal, folyamatos csíkot képezve. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön légbuborék a rendszerbe. A legjobb tapadás úgy érhető el, ha a kinyomást követően a tömít csíkot még a b rösödést megelőzően simítsa el nedves szappanos oldattal.

#### AZ ÖSSZEILLESZTHETŐ RÉSZEK MÉRETEI

A tömít anyag kapacitásának megfelelő méret felületeket lehet összeilleszteni, általában ez 5 és 25 mm között mozog. Az arány a szélesség és mélység között, az illesztés mélységétől függ. Általánosságban 10 mm nagyobb illesztéseknél a mélység és szélesség között 1:2 arányt kell tartani.

Kisebb illesztéseknél kisebb arányt kell követni, 1:1 a javasolt. Padló illesztéseknél : 1:0,8

Szélesség (mm)	10	15	20	25
Mélység (mm)	8	8	10	12
Fedés (M)	3,75	2,5	1,5	1

#### FELHASZNÁLÁS RAGASZTÓKÉNT:

Sávosan vigye fel a ragasztani kívánt felület méretéhez arányos mennyiségben. Helyezze nyomás alá az összeragasztott felületeket, az első percekben még van mód korrigálásra a b rösödést megelőzően. Javítás esetén helyezze ismét nyomás alá.

Teljesítmény/ kartus:

**Illesztés:  $H=290/(SZ * M)$**

H: Hossz

SZ: Szélesség

M: Mélység

**Ragasztó: +/- 12 méter 5mm ragasztóhoz**

#### TISZTÍTÁS

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*



## FIJA+PLUS TURBO

### Hibrid polimer tömít ragasztó

Friss szennyezés és oldószerrel eltávolítható. Megkötött anyag kizárólag mechanikailag távolítható el.

#### MEGJEGYZÉSEK

A termék festhető és lakkozható. Ajánlott azonban a bürösödést kivárni, mely az anyagfelvitelt követően 20percen belül megtörténik.

Használjon megfelelő anyag ecsetet, mindig végezzen tesztet.

#### KÉMIAI ELLENÁLLÁS

Jó ellenálló képesség vízzel, alifás oldószerekkel, olajokkal, zsírokkal, hígított savakkal és alkáli anyagokkal szemben.

Gyenge ellenállás aromatisált oldószerekkel, koncentrált savakkal, klórozott szénhidrogénekkel szemben.

#### KORLÁTOZÁSOK

Ne használja medencék, akváriumok, üvegek, bitumen és aszfalt kivonatú anyagok tömítéséhez.

#### TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS BIZTONSÁG

Minden esetben tájékozódjon a Biztonsági Adatlapból, melyet a forgalmazónál elérhet.

A legoptimálisabb eredmény érdekében célszerű a ragasztót fagytól védett, száraz 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten tárolni és felhasználás előtt szobahőmérsékleten akklimatizálni. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak és ne tárolja 50°C feletti hőmérsékleten.

**SZAVATOSSÁGI IDŐ : 18 hónap**

#### CSOMAGOLÁS

- Kartus 290 ml, 12 db/doboz
- Tubus 125 ml/12 db/ doboz

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu)

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8 Tel: 06-20-36-47-804 Internet: [www.balker.hu](http://www.balker.hu)

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

*Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2014/1)*