



Termékleírás

Zettex Spray bond X30 egy magas minőségű, hőálló kontaktragasztó. Alkalmazható EPDM, gumi, TPO, HPL, fa és szintetikus anyagok ragasztására. (Kivéve: PE és PP)

Anyag:

SBR Gumi

Termék tulajdonságok:

- Nagyon Erős
- Magas Hőállóság
- Gyors száradás
- Univerzális felhasználás
- Egyszerű használat
- **DCM mentes**

Alkalmazási területek

Mindenfajta EPDM (amerikai és európai) és majdnem minden típusú tetőfedés ragasztására alkalmas.

A Spray bond X30 különböző vizsgálati tanúsítványokkal rendelkezik, és az ATG út szabványai és a felületi ragasztókra vonatkozó EU irányelvek szerint engedélyezett.

Alkalmazás

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 16°C és 27°C között.

A Felület és a spray közötti ideális távolság 30cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között.

Majd várjon legalább 2x annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztó jutott a két rétegre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható. Használat előtt végezzen próbaragasztást.

Kiszerelés:

Aeroszol 500ml

Kaniszter 17L

Szín:

Átlátszó

Biztonsági intézkedés

A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági adatlapot. Végezzen próbaragasztást.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Tel.: 06-1-290-07-63 E-mail: info@balker.hu

Tel.: 06-20-36-47-804 Internet: www.balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul.

Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlóknak/felhasználóknak kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármily nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.(verzió: 2018/1)

Műszaki tulajdonságok

Tulajdonságok	Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet	+5- +40 fok
Hőállóság	-40 - +110°C
Kiadósság	70-80 g/m ²
Nyitott idő	3-4 min
Szárazanyag tartalom	35 %
Szín	Átlátszó
Szórás kép	Hálós
VOC	544 g/l

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg az ajánlott Citrusos tisztítószerrel.