

# TRADIPREN UNIVERSAL

Polikloroprén alapú oldószeres kontaktragasztó

## MŰSZAKI LEÍRÁS



### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Rétegelt és laminált (Formica, Polyrey, Oberflex, Max, Duropal stb. típusú) lemezek, műanyag és gumiprofilok, fa, farost és rétegelt lemez, azbesztcement, fém, parafa, fenol- és poliuretánhabok, beton, gipsz egymáshoz és egymásra ragasztására alkalmas.

### JELLEMZŐI:

Nem fagyveszélyes, bírja a hőmérséklet-változásokat-120°C-ig, tűzveszélyes, teljes teherbírását 48 óra alatt éri el, egykomponensű.

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK:

Sűrűsége 20°C-on, : 0.853  
Színe: nyersbarna

### FELHASZNÁLÁS:

Az alap legyen száraz, pormentes és tiszta. A használat előtt keverje fel a ragasztót, kenje be a ragasztandó felületeket egyenletesen (kb. 1 80 g=m<sup>2</sup> oldalon) ecset, vagy spatula segítségével. Hagyja száradni 1 0-20 percet. Ez az idő függ az anyagtól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól. Az összeragasztandó elemek akkor rakhatók össze, ha a ragasztó filmrétegre már nem tapad az ujjunkra. Felragasztásnál erősen oda kell szorítani ügyelve a jó beállításra, mert a kötés gyors. A levegő folyamatos cserélődését biztosítani kell, a képződött gőzök belélegzését el kell kerülni.

### TÁROLÁS: FOLTTISZTÍTÁS: MEGJEGYZÉS:

Eredeti, zárt csomagolásban 1 5-20 °C- on, 12 hónap.  
697 számú lemosóval.  
Az eredeti dobozában hermetikusan lezárva tárolandó. A tárolási és bedolgozási hőmérséklet 1 8-20°C. Pisztollyal való felhordáshoz használjon COLLE STRATI/P-t, mely a ragasztás szempontjából azonos minőséget ad.

### KISZERELÉS: ÉMI eng.sz.:

250 ml, 750 ml, 5 I, 25 I  
M-518/90

**FIGYELEM:** Írásos utasításainkat, műszaki ismertetőinket, használati utasításainkat és egyéb nyomtatványainkat legjobb tudásunk szerint, saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján állítottuk össze. Ugyanez érvényes az általunk nyújtott szóbeli tájékoztatásra is. Biztosítjuk termékeink egyenletes minőségét. Termékeink használatának és feldolgozásának eredményessége azonban az Ön felelőssége, mivel ennek során termékeink rajtuk kívülálló tényezőktől függenek. Szóbeli, írásbeli és kísérleti alkalmazástechnikai tanácsadásunk nem kötelező jellegű-harmadik fel esetleges védelmi jogaira vonatkozóan sem - és nem mentesíti Önt termékeink szándékozott felhasználási célra és eljárásra való alkalmasságának vizsgálata alól. Egyebekben általános értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

Forgalmazó: **Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi u. 4.** Fax.: 06-29-346-221  
E-mail: [info@balker.hu](mailto:info@balker.hu) [www.balker.hu](http://www.balker.hu) Tel: 06-20-36-47-804



Gyártó: EMFI CAC  
Forgalmazó: EMFI TRADE Kft. 1239 Budapest, Ócsai út 1-3.